



Műszaki adatlap

VALMOR RAPID POLISZTIROL RAGASZTÓ



Termék: Felhasználásra kész, bel- és kültéri felhasználású polisztirol ragasztó

Színválaszték: színtelen

Kiszerelés: 1.5 l, 3.75 l

Tulajdonságok: Kültérben is használható, fagyálló, OSB-re, CK Lapra is ajánljuk

Kiadósság: 4-5 m² /kg

Alkalmazás: A VALMOR Rapid Polisztirol Ragasztó egy kiváló minőségű, vizes bázisú, kül- és beltérben is használható, fagyálló, jól csiszolható és festhető termék. Alkalmas polisztirolból készült díszítő elemek, mennyezeti lapok és hőszigetelő alátétfoliák ragasztására. A VALMOR Rapid Polisztirol Ragasztó minden szilárd, ásványi eredetű felületre, valamint nem nedvszívó alapokra is közvetlenül felhordható (OSB, CK, kerámia, üveg, fa és fa tartalmú anyagok). Alkalmas továbbá habalátétes linóleum és szőnyegpadlók ragasztására is. Használhatjuk kieső fali csempék visszarakasztására, maximum 400cm²-ig.

Minőségi jellemzők:

Külső	fehér homogén szuszpenzió
Sűrűség	1,4-1,5 g/cm ³
pH érték	8,0-9,0
Viszkozitás Brookfield viszkozimeterrel	35000-50000 mPas
Nem illóanyag tartalom 105°C-on, 2 óra	min. 60 %
Szemcsefinomság	max. 200 µm
Száradási idő: 25°C-on 1.fokozat	max. 2 óra *
Száradási idő: 25°C-on 5.fokozat	max. 24 óra *
Teljes száradási idő	24 óra
Átfesthetőség önmagával, 25°C-on	1 perc *
Javasolt rétegszám	1 réteg
Bevonat külseje	egyenletesen fehér
Kiadósság	4-5 m ² /kg

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros szennyeződések tisztítsuk le. A porózus alapot VALMOR Univerzális Mélyalapozóval kezeljük le.

Felhasználás: "Ne ragasszunk vele, ha a ragasztandó elem és a helyiség hőmérséklete



Műszaki adatlap

VALMOR RAPID POLISZTIROL RAGASZTÓ



alacsonyabb, mint + 5 °C! Használata +10 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten ajánlott. Kültéren ne dolgozzunk esőben vagy tűző nyári napsütésben! A munkaeszközöket használat után vízzel tisztítsuk ki. Hőszigetelő fólia ragasztásakor spaklival hordjuk fel a ragasztót a falra, majd helyezzük rá az alátéttapétát és tapétázó hengerrel nyomjuk a felületre. Mennyezeti lapok és díszítő elemek esetében tegyünk 3-7 adag ragasztót a polisztirol felületre, majd nyomjuk könnyedén a kívánt helyre. A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük töltsé le a Műszaki és a Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról. Próbaragasztást minden esetben végezzünk!"

Felhordás: spakli

Összetétel: emulzió, töltőanyagok, adalékok

Színezés: -

Tárolási garanciális idő: 1 év

Csomagolás: 1,5 kg, 4,5 kg műanyag dobozban

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

Veszélyességi besorolás: Egészségre és környezetre nem veszélyes.

Biztonsági előírások: Nem tűzveszélyes! FAGYVESZÉLYES!

Övintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve (év.hó.nap)

Hulladékkezelés (EWC kódok): 80112*- festékre; (festék- és lakkhulladékok, amelyek különböznek a 80111-től)

150106*- csomagoló anyagra (egyéb, kevert csomagolási hulladékok)

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.