

Műszaki adatlap

VALMOR LÁBAZATFESTÉK



Színválaszték: Lábazatfesték antracit, Lábazatfesték barna, Lábazatfesték fehér, Lábazatfesték középbarna, Lábazatfesték szürke, Lábazatfesték terrakotta, Lábazatfesték vörös, Lábazatfesték zöld, TR bázis, egyedi szín, Lábazatfesték bazaltszürke

Kiszerezés: 1 l, 4 l, 8 l

Fényesség: matt

Kiadósság: 3,5-4,0 m²/liter két rétegben (glettel minőségű felület esetén)

Alkalmazás: A VALMOR Lábazatfesték jellemzően kültérben használható időjárásálló festék. Dekoratív bevonat kialakítására alkalmas lábazatokon és alapvakolattal ellátott felületeken. Alkalmazható továbbá nagy vagy kis nedvszívóképességgel rendelkező felületek festésére (beton, téglá, diszperziós homlokzat és lábazatfestékek, EPS, XPS ragasztók, stb...). Kiváló a képződött bevonatnak a felcsapódó vízzel szembeni ellenállósága és színtartósága. Teljes átszáradás után tisztítható bevonat képződik a kezelt felületen. Amennyiben a glettelésből, simításból adódó kisebb hibákat, vagy a hajsálrepedéseket szeretné eltüntetni, javasoljuk a VALMOR Szemcsés Lábazat- és Betonfestékünket, melynek használatával egységes, enyhén strukturált felület alakítható ki.

Minőségi jellemzők:

Teljes száradási idő	4 óra - A száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.
Átfesthetőség önmagával, 25°C-on	25 °C-on 4 óra - A száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja. *
Javasolt rétegszám	2-3 réteg
Kiadósság	3,5-4,0 m ² /liter két rétegben (glettel minőségű felület esetén)

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos, zsíros szennyeződések tisztítsuk le! A kezelendő felület legyen száraz és pormentes. Az esetleges hibákat a fogadófelületnek és az igénybevételnek megfelelő anyaggal javítsuk ki. A festék a hordozó felület felől érkező vizesedési vagy salétromosodási folyamatoknak nem tud ellenállni, ezek megszüntetésére kérjen szaktanácsot. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt próbafestés elvégzése.

Felhasználás: A festést csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet. Ne dolgozzunk esőben vagy tűző nyári napsütésben! Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel. A felület alapozásához VALMOR Lábazatfesték és víz 1:1

Műszaki adatlap

VALMOR LÁBAZATFESTÉK



arányban hígított keverékét használjuk. Az alapozó keveréket intenzív ecsetelő mozdulatokkal hordjuk fel a felületre. A festéket legalább két rétegben fessük fel, nagy igénybevételnek kitett felületen három réteg felhordása javasolt. Festéket hígíthatjuk 5-10% víz hozzáadásával, a felhordás megkönnyítése érdekében. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsse le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Összetétel: emulzió, pigmentek, töltőanyagok, adalékok

Színezés: gépi és kézi pasztákkal, maximum 3% pasztamennyiséggel.

Tárolási garanciális idő: 2 év

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

EU határérték erre a termékre: EU határérték erre a termékre A/c 40 g/l. Ez a termék maximum 40 g/l VOC-t tartalmaz

Biztonsági előírások: EUH208 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréket, valamint 2-oktil-2H-izotiazol-3-ont tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P262: Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a hatályos rendeleteknek megfelelően.

Nem tűzveszélyes! FAGYVESZÉLYES!

Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve. (év.hó.nap.)

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.