

Műszaki adatlap

VALMOR GARÁZSFESTÉK



Termék: Felhasználásra kész, bel- és kültéri felhasználású, oldószeres, selyemfényű garázs festék.

Színválaszték: , Garázsfesték fehér, Garázs ezüstszürke Ral 7001, Garázs betonszürke Ral 7032, Garázs homoksárga Ral 1014, Garázs fekete Ral 9005, Garázs sárga Ral 1023, Garázs piros Ral 3020, TR bázis, Garázs kék Ral 5015

Kiszerelés: 0.75 l, 2.5 l, 5 l, 20 l

Tulajdonságok: Aszfaltos és betonfelületekre is, kopásálló, tisztítható, ammónia álló, olajés benzinálló, sós hólé álló, sportpadlóra is felhasználható

Kiadósság: 3-4 m²/liter alapozás + két réteg, glettelt minőségű felület esetén

Alkalmazás: A VALMOR Garázsfesték egy kiváló minőségű POLIURETÁN kötésű, flexibilis, rugalmas, kopásnak, olajnak, benzinnek, ammóniának, sós hólének és háztartási tisztítószernek ellenálló, bel- és kültérben használható termék. Igénybevételnek megfelelő önterülő aljzatkiegyenlítőre felhordva, sima felületű, műgyanta kinézetű padlót kapunk. Alkalmas minden olyan felület bevonására ahol a cél, az átlagos felületi terhelés elvárásainak való megfelelés családi házas környezetben (garázs, autóbeálló, járda, műhely, terasz, pince, veranda, lépcsők). Dekoratív, esztétikus felületet biztosít, mely ellenáll az átlagos, lakossági személygépkocsi terhelésből (max. 2 tonna) adódó igénybevételeknek. A festék selyemfényű, könnyen takarítható, jól terülő és időjárásálló bevonatot biztosít.

Felhordható: betonra, esztrichre, gipszes és cementes aljzatkiegyenlítőkre, fémre, fára, falra, gipszkartonra, aszfaltra, kerámia taposóra, csempére, különböző 2K műgyantákra, valamint sportpadlókra és kemény PVC-re is.

Minőségi jellemzők:

Külső	színes homogén szuszpenziók
Sűrűség	1,1-1,2 g/cm ³ , 20° C-on
Kifolyási idő 20-25 °C (Mp4)	min. 90 s.
Nem illóanyag tartalom 105°C-on, 2 óra	min. 63 %
Szemcsefinomság	max. 100 µm
Száradási idő: 25°C-on 1.fokozat	max. 1 óra *
Száradási idő: 25°C-on 5.fokozat	max. 10 óra *
Átfesthetőség önmagával, 25°C-on	10 óra – lépésálló. A száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja. *
Javasolt rétegszám	2-3 réteg

Műszaki adatlap

VALMOR GARÁZSFESTÉK



Bevonat külseje	egyenletesen színes selyemfényű
Kiadósság	3-4 m ² /liter alapozás + két réteg, glettelt minőségű felület esetén
Terhelhetőség	Gépjárművel, intenzív használatra 3 nap után vehető igénybe.

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: Távolítsuk el maradéktalanul a laza pergő részeket, régi bevonatokat, szennyeződések, az esetleges hibákat nagy szilárdságú járófelület javító anyaggal szüntessük meg! Zsírtalanításhoz használjunk COROR Aromás Hígítót, vízkő eltávolításhoz savat (ecetsav). A rozsdamentes fémek felületét zsírtalanítsuk le és dörzspapírral érdesítsük meg! Az acélfelületeket COROR Rapid Korróziógátló Alapozó bevonattal védjük! Az aljzat legyen szilárd, nem porlódó, nem felkarcolható, nyomószilárdsága minimum C20-minőségű. A festéket csak megfelelő vízszigeteléssel ellátott és max. 10%-os nedvességtartalmú aljzatokra hordjuk fel! A gipszes alapú aljzatkiegyenlítőket átfesthetők (3 mm rétegvastagságig) 24 óra elteltével. Vastagon felhordott aljzatkiegyenlítés esetén minden +1mm +24 óra várakozási időt jelent. A nem nedvszívó felületek – előzetes érdesítés után – alapozást nem igényelnek. A festési munkálatok megkezdése előtt próbafestés végzése javasolt.

Felhasználás: A festést csak +5 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet. Ne dolgozzunk esőben vagy tűző nyári napsütésben! A felhordást végezhetjük ecsettel, hengerrel, megfelelő szóróberendezéssel. Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel! A nedvszívó felületek alapozását 20% Coror Szintetikus Hígító hozzáadásával és intenzív ecsetelésével végezzük! Az első réteg felvitele előtt a terméket hígíthatjuk a felhordási konzisztencia eléréséig. A második réteg esetén nem szükséges hígítani. A festések között legalább 10 óra száradási időt biztosítsunk és a következő réteg felhordása előtt győződjünk meg az előző réteg megszáradásáról. A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük, tölts le a Műszaki és a Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Terhelhetőség: Gépjárművel, intenzív használatra 3 nap után vehető igénybe.

Összetétel: gyanta, pigment, töltőanyag, oldószer, adalékanyagok

Színezés: gépi és kézi pasztákkal max. 3% pasztamennyiséggel (Bázis esetén max. 10%)

Tárolási garanciális idő: 4 év

Csomagolás: 0,75 l, 2,5 l fémdobozban

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: Coror Szintetikus vagy Aromás Hígítóval

Műszaki adatlap

VALMOR GARÁZSFESTÉK



EU határérték erre a termékre: EU határérték erre a termékre A/i 500 g/l. Ez a termék maximum 500 g/l VOC-t tartalmaz, Ez a termék maximum 500g/l VOC tartalmaz.

Veszélyesanyag tartalom: Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, izoalkánok, ciklikusok, <2%;
Szénhidrogének C9-C12, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, aromás vegyületek (2-25 %);
Kobalt-bisz-(2-etil-hexanoát)

Biztonsági előírások: H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: Hatályos törvénynek megfelelően.
Veszélyes hulladék.

Övintézkedésre vonatkozó mondatok: P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P260 A gőzök, permet belélegzése tilos.

P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 Védőkesztyű, védőruha használata kötelező.

P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal.

P362 + P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P405 Elzárva tárolandó.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A hatályos törvényeknek megfelelően. Veszélyes hulladék.

Veszélyt jelző piktogrammok:

Műszaki adatlap

VALMOR GARÁZSFESTÉK



Figyelmeztetés: Figyelem!

Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve. (év.hó.nap.)

Hulladékkezelés (EWC kódok): 80111*- festékre; (szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festékes lakkhulladékok)

150110*- csomagoló anyagra (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék)

A szállításra vonatkozó információk:

Veszélyességi osztályok	ADR
14.1. UN- szám	1263
14.2. Szállítás megnevezés	Festék
14.3. Szállítási veszélyességi osztály	3
14.4. Csomagolási csoport	III

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.