

Műszaki adatlap

FACTOR PERGOLA KÜLTÉRI
FAFESTÉK



Színválaszték: Pergola fehér, Pergola szürke, Pergola juhar, Pergola fenyő, Pergola aranytölgy, Pergola teak, Pergola dió, Pergola gesztenye, Pergola zöld, Pergola mahagóni, Pergola cseresznye, Pergola wenge, TR bázis, zöld, Pergola mandula, Pergola oliva, Pergola ezüstnyír, Pergola berkenye

Kiszerezés: 0.75 l, 0.9 l, 1 l, 2.25 l, 2.5 l, 9 l, 10 l

Fényesség: selyemfényű

Kiadósság: 4-5 m²/liter 2 rétegben

Alkalmazás: A FACTOR Pergola Fafesték a kültéri faszerkezetek tartós időjárásálló védelmét szolgálja. Dekoratív, a natúr fa struktúráját meghagyva kiemeli a fa természetes szépségét. Fedőfestékként rendkívül jól tapad a régi, megkopott, festett felületeken is. A festék könnyen felhordható, sűrű állagú, cseppmentesen eldolgozható. Alkalmas minden hazánkban előforduló puha és keményfa festésére. A juhar színt színfordítóként használva és FACTOR Aqua Akril Vastaglazúrral átfestve a sötét színű felületeket tetszőleges világosabb színekre festhetők. A FACTOR Pergola Fafesték speciális kötőanyagának köszönhetően akár 5 éven keresztül tartós bevonatot biztosít.

- A felületen rugalmas, gumis tapintású filmet képez, követi a faszerkezetek mozgását, nem reped meg.
- A színezésére használt pigmentek szervesetlen ásványi oxidok, melyek nem fakulnak ki és védenek a nap káros sugarai ellen.
- Az MSZ EN 13300:2001 szabvány szerint a legmagasabb dörzsállósággal rendelkezik.
- Páraáteresztő tulajdonságának köszönhetően a fában lévő nedvesség a festékrétegen át el tud távozni, így a festék nem pereg le.

A FACTOR Pergola Fafestéket felhasználhatjuk pergolák, zsalugáterek, játszóterek, kerítések, széldezkák, faházak, méhkaptárak és mindenfajta fa használati tárgy festésére. A fafelületek mellett a különböző fém szerkezeti és rögzítő elemek is átfesthetők. Acél szerkezeti elemek esetén a COROR Rapid Korróziógátlóval alapozzuk a felületet. A beltéri bútorokat, lakkozott fényes felületeket, bútorlapokat, fóliázott felületeket a VALMOR Hídképző Alapozóval kell lealapozni. A FACTOR Pergola kiváló időjárásálló festék, de nem teszi időjárásállóvá azokat a termékeket, amiket kimondottan beltérre terveztek.

Minőségi jellemzők:

Műszaki adatlap



FACTOR PERGOLA KÜLTÉRI FAFESTÉK

Teljes száradási idő	2-4 óra. A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.
Átfesthetőség önmagával, 25°C-on	25 °C-on 2-4 óra. A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja *
Javasolt rétegszám	2 réteg
Kiadósság	4-5 m ² /liter 2 rétegben

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el. A festett felületeket a festés előtt csiszolással érdesítsük, majd portalanítsuk, zsírtalanítsuk. (A régi festett felületekre rárakódott szennyeződések zsírosak, azokat a csiszolás nem távolítja el. A vizes bázisú festékek nem tapadnak jól a zsíros felületekhez.) A natúr fafelületeket csiszoljuk meg, majd portalanítsuk. A Factor Pergola Fafesték páraáteresztő így a fából, a vízben oldódó természetes pigmentanyagok, savak, tanninok vagy egyéb szennyeződések a festékrétegen keresztül a festett felületre kicsapódhatnak. Ezek főleg a világos árnyalatokon észrevehetőek, viszont elkerülhető ha alapozás előtt impregnáljuk a fát oldószeres fakonzerválóval. Egyéb esetekben 1:2 arányban vízzel hígított festékekkel kell alapozni. Mártással a fa mélyebb pórusaiba is bekerül a kötőanyag és a pigmentek. A fa felületén lévő repedéseket az alapozás után tömíthetjük a FACTOR Pergola Fafestékekkel történő többszöri átfestéssel.

Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet! A FACTOR Pergola Fafestéket alaposan keverjük fel, majd az előkészített felületre 2-3 rétegben ecsettel, hengerrel hordjuk fel. A festékrétegek felvitele között legalább 2-4 óra száradási időt kell biztosítani.

A termék felhasználásra kész, hígítása nem szükséges, de lehetséges, maximum 5% víz hozzáadásával. A Factor Pergola fafesték magas kötőanyag és alacsony töltőanyagot tartalmaz, így nagyon vékony rétegben is felhordható. Figyeljünk arra, hogy a szükséges festékmennyiség felkerüljön a felületre, mert így lesz tartós a bevonat. Nyílászárók és egyéb használati tárgyak egymásra záródó felületeit egy rétegben a Factor Aqua Parkettalakkal kell bevonnival. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsd le a Műszaki és a Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Színezés: Érdeklődjön az egyedi színek felől értékesítőinknél!

Tárolási garanciális idő: 3 év

Csomagolás: 0,75 liter; 2,5 liter; 10 liter

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: Vízzel

Műszaki adatlap

FACTOR PERGOLA KÜLTÉRI
FAFESTÉK



Szerszámtisztítás közvetlen használat után Vízrel

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.