

Műszaki adatlap

COROR RAPID ZOMÁNCFESTÉK



Termék: Felhasználásra kész, oldószeres, korróziógátló adalékot tartalmazó selyemfényű zománcfesték.

Színválaszték: Rapid fehér, Rapid fekete Ral 9005, Rapid sötétbarna, Rapid világosbarna, Rapid bézs Ral 1015, Rapid piros Ral 3020, Rapid szürke Ral 7035, Rapid zöld Ral 6001, Rapid bazaltszürke, Rapid vörös, Rapid sárga, Rapid sötétszürke, TR bázis, Rapid antracit Ral 7016, Rapid földbarna, Rapid csokoládébarna, Rapid cinksárga, Rapid oxidvörös, Rapid mohazöld Ral 6005, Rapid ezüst Ral 9006, Rapid kovácsoltvas fekete, Rapid matt fekete

Kiszerelés: 0.25 l, 0.75 l, 2.5 l, 5 l, 10 l, 20 l

Tulajdonságok: Korróziógátló adalékot tartalmaz, acélra, alumíniumra, fára, cseppmentes rugalmas

Fényesség: selyemfényű

Kiadósság: 9-11 m²/liter egy rétegben

Alkalmazás: A COROR Rapid Zománc egy korróziógátló alapozó és fedőfesték egyben, mely kül- és beltérben, ipari és városi környezetben egyaránt felhasználható fémfelületek festésére. Könnyen kezelhető, gyorsan száradó, kiváló fedőképességű, cseppmentes festék. A védeni kívánt felület lehet: acél, kovácsoltvas, alumínium, horganyzott acél, nikkelezett acél, műanyag, réz, OSB, fa, zománcozott felület, jól tapadó rozsdá, beton és vakolat. Rozsdára festés esetén minimum 2-3 réteg felhordása kötelező. Az így kialakított felület szép sima, selyemfényű, esztétikus megjelenésű. Uretanizált alkid kötőanyagának köszönhetően kiváló minőségű, rugalmas, tartós bevonatot ad és az így képződött festékréteg szinte minden felülethez jól tapad. A megszilárdult bevonat UV sugárzás álló, tartósan vízlepergető, így erős védelmet biztosít az időjárás viszontagságaival szemben. Felhasználható C3-as kategóriába sorolt (jelentős korrózióknak kitett) valamint savas, sós, lúgos páratelhelésű csarnokok, műhelyek, felületeinek védelmére. Festhetőek a következő tárgyak: kapu, kerítés, korlát, kerti bútor, csatorna, cső, zártszelvény stb.

Minőségi jellemzők:

Külső	színes homogén szuszpenziók
Sűrűség	1,1-1,3 g/cm ³
Kifolyási idő 20-25 °C (Mp4)	min. 100 s
Nem illóanyag tartalom 105°C-on, 2 óra	min. 65 %
Szemcsefinomság	max. 50 µm
Száradási idő: 25°C-on 1.fokozat	max. 1 óra *

Műszaki adatlap

COROR RAPID ZOMÁNCFESTÉK



Száradási idő: 25°C-on 5.fokozat	max. 24 óra *
Teljes száradási idő	30 perc porszáraz, 2 óra száraz. A száradási időt és a bevonat keménységét a levegő páratartalma jelentősen módosíthatja.
Átfesthetőség önmagával, 25°C-on	25 °C-on 30 perc porszáraz, 2 óra száraz. A száradási időt és a bevonat keménységét a levegő páratartalma jelentősen módosíthatja. *
Javasolt rétegszám	2 réteg
Bevonat külseje	egyenletesen színes selyemfényű
Kiadósság	9-11 m ² /liter egy rétegben

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződések vagy a régi bevonatokat és a pergő rozsdát. Régi bevonatokhoz használjuk a COROR Rapid Festéklemarót! Rozsdaátalakítók használata nem javasolt. Oxidálódott régi alumínium és horganyzott felületek zsírtalanítás után közvetlenül festhetők, az új, még fényes felületek előzetes érdesítés után átvonhatók. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt az intenzív felkeverés és a próbafestés elvégzése.

Felhasználás: A COROR Rapid Zománc felhasználásánál kérjük, tartsa be a festéssel kapcsolatos ismereteket, hogy az Ön által kezelt felület tökéletes minőségű legyen. Fokozottan ügyeljünk az élek és sarkok megfelelő rétegvastagságú bevonatolására. A munkálatokat csak 5–30 °C között végezze! 5-7 éves élettartam is elérhető a fémfelületek védelmében, megfelelő kivitelezés esetén: COROR Rapid Korróziógátló alapozó 2x40 mikron + COROR Rapid Zománc 2x40 mikron száraz rétegvastagság esetén. Felhordható ecsettel, hengerrel és megfelelő szóró berendezéssel. A bevonat végleges fényessége kb. 2 hét alatt fejlődik ki. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsse le és olvassa el a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Összetétel: Gyanta, pigment, töltőanyag, adalékanyag, oldószer

Színezés: Egyedi RAL színek felől érdeklődjön <http://festekbazis.hu/munkatarsaink> oldalon.

Tárolási garanciális idő: 4 év

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: Elsősorban Coror Szintetikus Hígítóval, vagy megfelelő minőségű lakkbenzinnel, nitrohígítóval.

Szerszámtisztítás közvetlen használat után lakkbenzin vagy nitro vagy aromás hígítóval

EU határérték erre a termékre: EU határérték erre a termékre A/i 500 g/l Ez a termék maximum 500 g/l VOC tartalmaz.

Műszaki adatlap

COROR RAPID ZOMÁNCFESTÉK



Veszélyesanyag tartalom: Szénhidrogének, C9-C12, n-alkánok, izoalkánok, ciklikus aromátok, xilol izomerek keveréke, tricink (ortofoszfát)

Biztonsági előírások: H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz.

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

P102 Gyerekektől távol tartandó

P210 Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P243 Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni

P260 A köd, gőzök, permet belélegzése tilos.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan

nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek,

valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyerekektől távol tartandó

P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P309 + P311 Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: hatályos törvénynek megfelelően. Veszélyes hulladék.

Veszélyt jelző piktogrammok:



Figyelmeztetés: Figyelem!

Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve.

Műszaki adatlap

COROR RAPID ZOMÁNCFESTÉK



Hulladékkezelés (EWC kódok): 080111*- festékre; (szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festékes lakkhulladékok)

150110*- csomagoló anyagra (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék)

A szállításra vonatkozó információk:

Veszélyességi osztályok	ADR
14.1. UN- szám	1263
14.2. Szállítás megnevezés	Festék
14.3. Szállítási veszélyességi osztály	3
14.4. Csomagolási csoport	III

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.