

Műszaki adatlap

COROR INDUSTRY
KORRÓZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ



Színválaszték: Ral 7044 szürke, Ral 7040 szürke, Ral 9002 fehér, Ral 7016 Antracit, vörös

Kiszerelés: 7 kg, 30 kg

Fényesség: matt

Alkalmazás: COROR INDUSTRY KORRÓZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ gyorsan száradó, jó fedőképességű, könnyen átvonható korróziógátló alapozó festék, amely használható kül- és beltérben, vas és acélfelületek alapozó festésére.

Normál korróziós igénybevételnek kitett felületek alapozó festésére ajánljuk, ipari felhasználásra!

Megfelelő berendezéssel szórható.

Minőségi jellemzők:

Szemcseméret	max. 30 µm
Teljes száradási idő	4. fokozat max. 50 perc *A levegő páratartalma és hőmérséklete befolyásolhatja
Javasolt rétegszám	2 réteg
Javasolt rétegvastagság	legalább 60-80 mikron száraz rétegvastagság szükséges

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: MSZ-EN-ISO 12944-4 és MSZ-EN-ISO 8501-1 szabványoknak megfelelően. A felületet szakszerűen elő kell készíteni. Száraz, portól és szennyeződésektől mentes legyen. Minden olyan anyagot el kell távolítani, ami hátrányosan befolyásolja az új bevonat tapadását (zsír, szilikon, rozsdá, rege, stb.). Minden visszamaradt anyagnak szilárdan kell tapadnia a felülethez, javasoljuk ilyen esetben a tapadásvizsgálat elvégzését.

Felhasználás: A munkálatok megkezdése előtt a festéket alaposan fel kell keverni. A COROR INDUSTRY KORRÓZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ alkalmazása során a festék rétegek között ajánlott a hőmérséklettől, illetve levegő páratartalomtól függően 12-30 perc száradási időt biztosítani. Téli hidegben is alkalmazható, ugyanakkor a fogadófelület hőmérséklete legalább legyen 3 °C-kal a harmatpont felett. A megfelelő védelem eléréséhez legalább 60-80 mikron száraz rétegvastagság szükséges. Próbafestés javasolt.

Felhordás: ecset, henger, szórható

Összetétel: oldószer, gyanta, pigmentek, töltőanyag, adalékanyagok

Műszaki adatlap

COROR INDUSTRY
KORRÓZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ



Tárolási garanciális idő: 18 hónap, bontatlan csomagolásban az MSZ 13910 szerint +5 és +25 °C között fedett és zárt raktárban tárolva.

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: COROR INDUSTRY S-31 Hígítóval

Szerszámtisztítás közvetlen használat után COROR INDUSTRY S-31 Hígítóval

EU határérték erre a termékre: EU határérték erre a termékre: A/i 500 g/l Ez a termék maximum 500 g/l VOC-t tartalmaz

Veszélyesanyag tartalom: Xilol izomer elegy (215-535-7), n-butil-acetát (204-658-1) etil-benzol (202-849-4)

Biztonsági előírások: Tűzveszélyes folyadék és gőz. Bőrrel érintkezve ártalmas. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemirritációt okoz. Belélegezve ártalmas. Légúti irritációt okozhat. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepede-zését okozhatja. Gyerekektől távol tartandó. Hőtől/sziktától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. Ha bőrre kerül: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: Hatályos törvénynek megfelelően. Veszélyes hulladék.

Veszélyt jelző piktogrammok:



Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve.

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó

Műszaki adatlap

COROR INDUSTRY
KORRÓZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ



kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.