



# Műszaki adatlap

## VALMOR FLEXIBILIS FOLYÉKONY FÓLIA



**Termék:** Felhasználásra kész, vizes bázisú, bel- és kültéri felhasználású, flexibilis folyékony fólia.

**Színválaszték:** Fólia natúr

**Kiszerezés:** 1 l, 4 l, 8 l

**Kiadósság:** 2 m<sup>2</sup> /liter két rétegben

**Alkalmazás:** A VALMOR Flexibilis Folyékony Fólia egy vízbázisú termék, mely speciális összetételének köszönhetően a száradást követően vízhatlan, rugalmas, szigetelő réteget képez a felületen. Rendkívül nagy kiadósságával gazdaságos megoldást nyújt, a kívülről jövő vizesedési terhelések okozta károk megelőzésére. Felhasználható kültérben erkélyek, teraszok járólappal alatti, illetve beltérben zuhanyzó-, fürdőszoba-, konyha-, és mosóhelyiségek falának/aljzatának, csempézés/járólappozás előtti párazárásra, vízszigetelésére. Felhordható cement és gipszes vakolatokra, betonra, gipszkartonra és OSB-re is. Használható szobákban dohosság megszüntetésére/mérséklésére (nem szünteti meg az épület vizesedéséből eredő problémákat) padlószőnyeg, parketta, PVC, laminált padlólapok alá. Csak burkolatok alatti szigetelésre használható! Állandó vízterhelésnek kitett felületekre nem javasoljuk, erre a célra a COROR Klórkaucsuk vagy a Valmor Aqua-Tech Kenhető Vízszigetelést ajánljuk.

### Minőségi jellemzők:

Külső	okker színű homogén szuszpenzió
Sűrűség	1,1-1,2 g/cm <sup>3</sup>
pH érték	7,8-8,4
Viszkozitás Brookfield viszkoziméterrel	60000-75000 mPas
Nem illóanyag tartalom 105°C-on, 2 óra	min. 42 %
Szemcsefinomság	max. 100 µm
Száradási idő: 25°C-on 1.fokozat	max. 2 óra *
Száradási idő: 25°C-on 5.fokozat	max. 24 óra *
Átfesthetőség önmagával, 25°C-on	(25 °C-on): 4 óra. A száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja. *
Burkolhatósági idő	min. 10 óra
Javasolt rétegszám	2-3 réteg
Bevonat külseje	egyenletesen okker matt
Kiadósság	2 m <sup>2</sup> /liter két rétegben



# Műszaki adatlap

## VALMOR FLEXIBILIS FOLYÉKONY FÓLIA



Terhelhetőség	10 óra. A száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.
---------------	---

\* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

**Előkészítés:** A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros szennyeződések tisztítsuk le. Átvonhatóság a száradás függvényében, legalább 24 óra elteltével történhet meg. Hajlaterősítő szalagot a burkolásnál használt ragasztóval rögzítse.

**Felhasználás:** A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet! Kültéri használat alkalmával a felület kezelését ne végezzük esőben, illetve tűző napon! A munkálatokat végezhetjük ecsettel vagy hengerrel. A vödör tartalmát alaposan keverjük fel, majd hígítsuk 5-10% víz hozzáadásával! Az első réteg felvitele után hagyjuk azt legalább 4 órán át száradni, majd vigyük fel a második réteget! 10 óra száradási idő elteltével a felület burkolható. A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük, töltsse le a Műszaki és a Biztonsági adatlapokat a [www.festekbazis.hu](http://www.festekbazis.hu) oldalról!

**Terhelhetőség:** 10 óra. A száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

**Összetétel:** emulzió, töltőanyagok, adalékanyagok

**Tárolási garanciális idő:** 2 év

**Csomagolás:** 1 l, 4 l, 8 l műanyag dobozban

**Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után:** vízzel

**Veszélyességi besorolás:** Egészségre és környezetre nem veszélyes.

**EU határérték erre a termékre:** A/i 140/g/l. Ez a termék maximum 14 g/l VOC-t tartalmaz, Ez a termék maximum 140 g/l VOC tartalmaz.

**Biztonsági előírások:** EUH208 :5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréket, valamint 2-oktil-2H-izotiazol-3-ont tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

Nem tűzveszélyes! FAGYVESZÉLYES!

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:** P102 Gyermekektől elzárva tartandó.  
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.



# Műszaki adatlap

VALMOR FLEXIBILIS FOLYÉKONY  
FÓLIA



**Gyártási idő:** Csomagoláson feltüntetve (év.hó.nap).

**Hulladékkezelés (EWC kódok):** 80112\*- festékre; (festék- és lakkhulladékok, amelyek különböznek a 80111-től)

150106\*- csomagoló anyagra (egyéb, kevert csomagolási hulladékok)

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.