



Műszaki adatlap

VALMOR UNIVERZÁLIS
MÉLYALAPOZÓ



Termék: Oldószermentes bel- és kültéri felhasználásra alkalmas univerzális mélyalapozó (hígítást igényel)

Színválaszték: színtelen 1:1, színtelen, színtelen 1:4, színtelen 1:8

Kiszerezés: 1 l, 5 l, 10 l

Tulajdonságok: 1:1, 1:4 koncentrátum, 1:8 eszencia

Fényesség: matt

Kiadósság: 8-10 m²/liter egy rétegben, glettel minőségű felület esetén

Alkalmazás: A VALMOR Univerzális Mélyalapozó oldószermentes, alkalmas minden ásványi eredetű felületre kül- és beltérben: téglá, cserép, vakolat, homlokzat, lábázat, gipszkarton, beton, stb. impregnálására. Használható nedvszívó képességgel bíró felületek festés, illetve műgyanta alapú vakolat bevonás előtti alapozására. Alkalmazása során a port leköti, behatol a felület pórusaiba, így azt megerősítve, erős tapadóképes alappelületet biztosít. Használatával megelőzhető a felületek esetleges festési foltosodása és optimális, egyenletes tapadást biztosít a rétegek közt.

Minőségi jellemzők:

Külső	fehér homogén szuszpenzió
Sűrűség	1,0-1,1 g/cm ³
pH érték	7,6-8,6
Átfesthetőség önmagával, 25°C-on	2 óra. A száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja. *
Javasolt rétegszám	1 réteg
Kiadósság	8-10 m ² /liter egy rétegben, glettel minőségű felület esetén

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: A felületről a laza, pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros és egyéb szennyeződések tisztítsuk le, a foltos felületet izoláljuk Valmor Időjárásálló- és Szigetelőfestékkel. A felülethibás falakat glettelőanyaggal simítsuk le, majd csiszoljuk át.

Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C feletti hőmérsékleten kezdjük meg. Kültéri használat alkalmával az alapozást ne végezzük esőben, illetve tűző napon! A terméket az alappelület szívóképességétől függően hígítsuk, hogy a mélyalapozó ne képezzen a felületen fényes réteget, mert ez a túlادagolásnak a jele. A VALMOR Univerzális Mélyalapozó 1:1 terméket kül- és beltéri általános felhasználás során a „frissen” glettel felületre 1:1 arányban hígítva használjuk. Homlokzatok, palatetők, lábazatok, vakolatok



Műszaki adatlap

VALMOR UNIVERZÁLIS
MÉLYALAPOZÓ



alapozását, hígítás nélkül végezzük. A VALMOR Univerzális Mélyalapozó Koncentrátum 1:4 terméket kül- és beltéri általános felhasználás során a „frissen” glettel felületre 1:4 arányban hígítva használjuk. Homlokzatok, palatetők, lábazatok, vakolatok alapozását 1:3 rész víz hozzáadásával végezzük. Garázs portalanítására, beton felületre, „rég” kőporos, elhasználódott, erősen szennyezett, nagyon porózus felületre 1:2 arányú hígítást javasolunk. A VALMOR Univerzális Mélyalapozó Eszencia 1:8 terméket kül- és beltéri általános felhasználás során a „frissen” glettel felületre 1:8 arányban hígítva használjuk. Homlokzatok, palatetők, lábazatok, vakolatok alapozását 1:6 rész víz hozzáadásával végezzük. Garázs portalanítására, betonfelületre, „rég” kőporos, elhasználódott, erősen szennyezett, nagyon porózus felületre 1:4 arányú hígítást javasolunk. A következő munkafázist az alapozó teljes száradása előtt is megkezdhetjük („nedves a nedvesre”). A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük, töltsé le a Műszaki és a Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Összetétel: víz, emulzió, adalékanyagok

Tárolási garanciális idő: 2 év

Csomagolás: 1 l, 5 literes műanyag flakonban és kannában.

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

Veszélyességi besorolás: Egészségre és környezetre nem veszélyes.

EU határérték erre a termékre: A/h 30 g/l, Ez a termék maximum 30 g/l VOC tartalmaz.

Biztonsági előírások: Nem tűzveszélyes! FAGYVESZÉLYES!

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve. (év.hó.nap)

Hulladékkezelés (EWC kódok): 80112*- festékre; (festék- és lakkhulladékok, amelyek különböznek a 80111-től)

150106*- csomagoló anyagra (egyéb, kevert csomagolási hulladékok)

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.