

Műszaki adatlap

VALMOR CLASSIQUE FEHÉR
BELTÉRI FALFESTÉK



Termék: Felhasználásra kész, diszperziós matt, fehér beltéri falfesték.

Színválaszték: fehér

Kiszerezés: 5 l, 15 l

Tulajdonságok: Tisztítható, környezetbarát, folt nélkül javítható, kiváló fedőképességű

Fényesség: matt

Kiadósság: 4,5-5,5 m²/liter két rétegben, glettelt minőségű felület esetén, illetve gipszkartonon.

Alkalmazás: A VALMOR Beltéri Diszperziós Falfesték újonnan kifejlesztett, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, speciális receptúrával rendelkező festék. A falfesték vízpára- és légáteresztő tulajdonsága révén megfelel a jelenkor technikai követelményeinek. Használható gipszes és cementes vakolatok, glettelt felületek, gipszkarton, fűrészporos és struktúra tapéták, valamint diszperziós alapú korábbi festések átvonására.

Minőségi jellemzők:

Külső	fehér homogén szuszpenzió
Sűrűség	1,5-1,6 g/cm ³ , 20 °C-on
pH érték	7,8-8,5
Viszkozitás Brookfield viszkozimeterrel	28000-35000 mPas
Nem illóanyag tartalom 105°C-on, 2 óra	min. 55 %
Szemcsefinomság	max. 100 µm
Száradási idő: 25°C-on 1.fokozat	max. 2 óra *
Száradási idő: 25°C-on 5.fokozat	max. 24 óra *
Átfesthetőség önmagával, 25°C-on	(25 °C-on): 4 óra. A száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja. *
Javasolt rétegszám	2 réteg
Bevonat külseje	egyenletesen fehér matt
Kiadósság	4,5-5,5 m ² /liter két rétegben, glettelt minőségű felület esetén, illetve gipszkartonon.

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Műszaki adatlap



VALMOR QCLASSIQUE FEHÉR
BELTÉRI FALFESTÉK

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros és egyéb szennyeződések tisztítsuk le, a foltos felületet izoláljuk VALMOR Időjárásálló- és Szigetelőfestékekkel. A felülethibás falakat glettelőanyaggal simítsuk le, majd csiszoljuk át. A tapadás növelése és az egyenletesen nedvszívó felület kialakítása érdekében VALMOR Univerzális Mélyalapozóval kezeljük a falfelületet a festés megkezdése előtt. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.

Felhasználás: A festést csak +10 °C felett végezzük. A felhordást végezhetjük ecsettel, hengerrel és szórással. Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel, hígításképpen maximum 10%-ban vizet adhatunk hozzá. Az első réteg felvitele után hagyjuk azt átszáradni, majd a fedőfestést, amennyiben szükséges, max. 5% víz hozzáadásával végezzük. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsse le a Műszaki és a Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Összetétel: Vizes diszperziós kötőanyag, pigment, töltőanyagok és egyéb adalékanyagok.

Színezés: Pasztellszínekre, gépi és kézi pasztákkal max. 3% pasztamennyiséggel

Tárolási garanciális idő: 2 év

Csomagolás: 5 és 15 literes műanyag dobozban

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

Veszélyességi besorolás: Egészségre és környezetre nem veszélyes.

EU határérték erre a termékre: EU határérték erre a termékre A/a 30 g/l. Ez a termék maximum 30 g/l VOC-t tartalmaz., Ez a termék maximum 30 g/l VOC tartalmaz.

Biztonsági előírások: EUH 208 – <5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke>-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyerekektől távol tartandó.

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.

P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékkén: hatályos rendeletnek megfelelően. Nem tűzveszélyes! FAGYVESZÉLYES!

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyerekektől elzárva tartandó.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve. (év.hó.nap)

Műszaki adatlap

VALMOR CLASSIQUE FEHÉR
BELTÉRI FALFESTÉK



Hulladékkezelés (EWC kódok): 80112*- festékre; (festék- és lakkhulladékok, amelyek különböznek a 80111-től)

150106*- csomagoló anyagra (egyéb, kevert csomagolási hulladékok)

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.