

Termék: Felhasználásra kész, fehér, matt beltéri és homlokzati vakolat.

Színválaszték: fehér

Kiszerelés: 25 kg

Tulajdonságok: Erősen időjárásálló, könnyen felhordható, víz lepergető, kiadós.

Fényesség: matt

Kiadósság: 2,4-2,9kg kg/m² a 1,5 mm „kapart” struktúra esetében, függ felhordás módjától és az alapfelület minőségétől.

Alkalmazás: A VALMOR Vakolat felhasználásra kész, műgyanta bázisú diszperziós vékonyvakolat, mely homlokzatok és belső falak védelmére és díszítésére alkalmas. Felhordható simított, vakolt, glettel felületre, betonra vagy homlokzati hőszigetelő rendszerre záróréteggént. A bevonat algásodás elleni védelemmel ellátott, nagy strapabírású, víztaszító, tisztítható, ellenáll az időjárásnak, UV-sugárzásnak, dörzsölésnek.

Minőségi jellemzők:

Külső	fehér homogén szuszpenzió
Sűrűség	1,60-1,70 g/cm ³
pH érték	8,2-8,6
Viszkozitás Brookfield viszkozimeterrel	50000-60000 mPas
Nem illóanyag tartalom 105°C-on, 2 óra	min. 82 %
Szemcseméret	1,5mm
Száradási idő: 25°C-on 1.fokozat	max. 2 óra *
Száradási idő: 25°C-on 5.fokozat	max. 24 óra *
Átfesthetőség önmagával, 25°C-on	10 óra. A száradási időt a levegő, illetve a fal magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja. *
Bevonat külseje	fehér matt
Kiadósság	2,4-2,9kg kg/m ² a 1,5 mm „kapart” struktúra esetében, függ felhordás módjától és az alapfelület minőségétől.

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: A felületről a laza, pergő részeket távolítsuk el, az olajos, zsíros és egyéb

Műszaki adatlap

VALMOR VAKOLAT



szennyeződések tisztítsuk le, a foltos felületet izoláljuk VALMOR Időjárásálló- és Szigetelőfestékkel! A felülethibás falakat kültéri glettelőanyaggal simítsuk le, majd csiszoljuk át! A tapadás növelése és az egyenletesen nedvszívó felület kialakítása érdekében VALMOR Univerzális Mélyalapozóval vagy VALMOR Szemcsés Lábazat és Betonfestékkel (8 szín kínálatából választhat) kezeljük a falfelületet, 24 órával a vakolat felhordását megelőzően! A munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafelület felhordása.

Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet! A VALMOR Vakolatot alaposan keverjük fel és rozsdamentes acél simítóval, szemcsevastagságban hordjuk fel a felületre! A kívánt struktúrát 5-10 percen belül, egy műanyag simítóval dolgozzuk ki! Összefüggő felület bevonásának ideje alatt a munkát nem szabad félbeszakítani. A határoló felületeket ragasztószalaggal ragasszuk le, és a filmképződés beállta előtt távolítsuk el azt! Esőben, viharban vagy tűző napon ne végezzünk munkát! A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsse le a Műszaki és a Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Felhordás: glettvas, spakli

Összetétel: Vizes diszperziós kötőanyag, pigment, töltőanyagok és egyéb adalékanyagok.

Színezés: gépi és kézi pasztákkal, fehér szín esetén max. 3%

Tárolási garanciális idő: 2 év

Csomagolás: 18 literes műanyag dobozban

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

Veszélyességi besorolás: Egészségre és környezetre nem veszélyes.

EU határérték erre a termékre: A/c 40 g/l., Ez a termék maximum 40 g/l VOC tartalmaz.

Biztonsági előírások: Nem tűzveszélyes! FAGYVESZÉLYES!

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve. (év.hó.nap.)

Hulladékkezelés (EWC kódok): 80112*- festékre; (festék- és lakkhulladékok, amelyek különböznek a 80111-től)

150106*- csomagoló anyagra (egyéb, kevert csomagolási hulladékok)

Műszaki adatlap

VALMOR VAKOLAT



A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.