



Műszaki adatlap

VALMOR AIR FLOW BELTÉRI
HŐTÜKÖR-FESTÉK



Termék: Oldószermentes bel- és kültéri felhasználásra alkalmas, kimagaslóan magas páraáteresztő képességgel rendelkező, környezetbarát termék.

Színválaszték: színtelen

Kiszerelés: 1 l, 5 l

Tulajdonságok: 1:1

Fényesség: matt

Kiadósság: 8-10 m²/liter egy rétegben hígítva, glettelt minőségű felület esetén

Alkalmazás: A VALMOR AIR FLOW Lélegző Mélyalapozó 1:1 oldószermentes, külés beltérben használható, kimagaslóan magas páraáteresztő képességgel rendelkező, környezetbarát termék. Nedvszívó felületek alapozására ajánljuk, ahol a felület „lélegzése” fontos szempont. A VALMOR AIR FLOW Lélegző Beltéri Falfesték felhordása előtt a használata kifejezetten javasolt. Alkalmas minden ásványi eredetű felületre: szárító- felújító vakolatrendszerekre, normál vakolatra, gipszkartonra, mészcement alapú felület simító anyagokra, valamint meszelt és nedvszívó képességgel bíró festett felületekre. Alkalmazása során a port leköti, behatol a felület pórusaiba, így erős tapadóképes alapfelületet biztosít. Használatával megelőzhető a felületek esetleges festési foltosodása.

Minőségi jellemzők:

Külső	fehér homogén szuszpenzió
Sűrűség	1,0-1,05 g/cm ³
pH érték	7,0-7,6
Átfesthetőség önmagával, 25°C-on	min. 2 óra, a száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja. *
Javasolt rétegszám	1 réteg
Kiadósság	8-10 m ² /liter egy rétegben hígítva, glettelt minőségű felület esetén

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros és egyéb szennyeződések tisztítsuk le. A foltos felületet izoláljuk VALMOR Időjárásálló- és Szigetelőfestékekkel. A felülethibás falakat páraáteresztő glettelő anyaggal (NE használjon gipsz alapú glettet, helyette válasszon meszes vagy fehér cement bázisút.) simítsuk le, majd csiszoljuk át.

Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C feletti hőmérsékleten kezdjük meg. Az alapozót nem szükséges hígítani, de az alapfelület szívóképességétől függően



Műszaki adatlap

VALMOR AIR FLOW BELTÉRI
HŐTÜKÖR-FESTÉK



hígíthatjuk maximum ugyanannyi víz hozzáadásával 1:1 arányban. A következő munkafázist az alapozó teljes száradása előtt is megkezdhetjük („nedves a nedvesre”) VALMOR Air Flow Lélegző Beltéri Falfestékekkel. Az alapozott felületet a teljes átszáradás után, hagyományos lélegző diszperziós vagy szilikon falfestékekkel is átfesthetők. Mész vagy mészfestékekkel festett felületek alapozásánál figyelni kell arra, hogy a festés 6 hónapnál régebbi legyen. A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük, töltsse le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Felhordás: henger, ecset

Összetétel: víz, kötőanyag, adalékanyagok

Tárolási garanciális idő: 2 év

Csomagolás: 1 l, 5 literes műanyag flakonban és kannában.

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

Veszélyességi besorolás: Egészségre és környezetre nem veszélyes.

EU határérték erre a termékre: A/h 30 g/l, Ez a termék maximum 30 g/l VOC tartalmaz.

Biztonsági előírások: Nem tűzveszélyes! FAGYVESZÉLYES!

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve. (év.hó.nap)

Hulladékkezelés (EWC kódok): 80112*- festékre; (festék- és lakkhulladékok, amelyek különböznek a 80111-től)

150106*- csomagoló anyagra (egyéb, kevert csomagolási hulladékok)

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.