



Műszaki adatlap

FACTOR PERGOLA KÜLTÉRI
FAFESTÉK



Színválaszték: Pergola fehér, Pergola szürke, Pergola juhar, Pergola fenyő, Pergola aranytölgy, Pergola teak, Pergola dió, Pergola gesztenye, Pergola zöld, Pergola mahagóni, Pergola cseresznye, Pergola wenge, , TR bázis, zöld

Kiszerezés: 0.75 l, 1 l, 0.9 l, 2.5 l, 2.25 l, 9 l, 10 l

Fényesség: selyemfényű

Kiadósság: 4-5 m²/liter 2 rétegben

Alkalmazás: A FACTOR Pergola FaFesték kimondottan a kültéri faszerkezetek tartós időjárásálló védelmét szolgálja. Dekoratív, a natúr fa struktúráját meghagyva kiemeli a fa természetes szépségét. Fedőfestékként rendkívül jól tapad a régi, megkopott, festett felületeken is. A festék könnyen felhordható, sűrű állagú, cseppmentesen eldolgozható. Alkalmas minden hazánkban előforduló puha és keményfa festésére. A juhar színt színfordítóként használva és FACTOR Aqua Akril Vastaglazúrral átfestve a sötét színű felületeket tetszőleges világosabb színekre festhetők. A FACTOR Pergola FaFesték speciális monomer összetételű kopolimer emulziójának köszönhetően akár 5 éven keresztül tartós bevonatot biztosít.

A felületen rugalmas, gumis tapintású filmet képez, követi a faszerkezetek mozgását, nem reped meg.

A színezésére használt pigmentek a természetben előforduló szervesetlen ásványi oxidok, melyek nem fakulnak ki és védenek a nap káros sugarai ellen.

Az MSZ EN 13300:2001 szabvány szerinti legmagasabb I. osztályba sorolt nedves dörzsállósággal rendelkeznek.

Páraáteresztő tulajdonságának köszönhetően a fában lévő nedvesség a festékrétegen át el tud távozni, így a festék nem pereg le.

A FACTOR Pergola FaFestéket felhasználhatjuk pergolák, zsalugátterek, játszóterek, kerítések, széldezkák/stablondeszkák, faházak, stégek, méhkaptárak és mindenfajta fa használati tárgy festésére. A fafelületek mellett a különböző fém szerkezeti és rögzítő elemek is átfesthetők. Acél szerkezeti elemek esetén a COROR Rapid Korróziógátlóval alapozzuk a felületet. A beltéri bútorokat, lakkozott fényes felületeket, bútorlapokat, fóliázott felületeket a VALMOR Hídképző alapozóval kell lealapozni. A FACTOR Pergola kiváló időjárásállóságú festék, de nem teszi időjárásállóvá azokat a termékeket, amiket kimondottan beltérre terveztek.

Minőségi jellemzők:



Műszaki adatlap

FACTOR PERGOLA KÜLTÉRI
FAFESTÉK



Teljes száradási idő	2-4 óra. A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.
Átfesthetőség önmagával, 25°C-on	25 °C-on 2-4 óra. A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja *
Javasolt rétegszám	2 réteg
Kiadósság	4-5 m ² /liter 2 rétegben

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el. A festett felületeket a festés előtt csiszolással érdesítsük, majd portalanítsuk, zsírtalanítsuk. (A régi festett felületekre rárakódott szennyeződések zsírosak, azokat a csiszolás nem távolítja el. A vizes bázisú festékek nem tapadnak jól a zsíros felületekhez.) A natúr fafelületeket csiszoljuk meg, majd portalanítsuk. A csersav tartalmú faanyagok (pl. tölgy, borovifenyő) elszínezhetik a világos árnyalatokat. A sötétebb színeknél ez kevésbé észlelhető. Izoláló alapozóként, vagy önállóan használja a 7016 Pergola fafesték fehérét. A régi faanyagokat fakonzerváló alapozóval javasolt kezelni. Ennek hiányában és új fafelület esetén 1:2 arányban vízzel hígított festékekkel kell alapozni. A fa felületén lévő repedéseket az alapozás után tömíthetjük a FACTOR Pergola Fafestékekkel történő többszöri átfestéssel.

Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 30 °C lehet! A FACTOR Pergola Fafestéket alaposan keverjük fel, majd az előkészített felületre 2-3 rétegben ecsettel, hengerrel hordjuk fel. A festékrétegek felvitele között legalább 2-4 óra száradási időt kell biztosítani. A termék felhasználásra kész, hígítása nem szükséges, de lehetséges, maximum 5% víz hozzáadásával. A Factor Pergola fafesték magas kötőanyag és alacsony töltőanyagot tartalmaz, így nagyon vékony rétegben is felhordható. Figyeljünk arra, hogy a szükséges festékmennyiség felkerüljön a felületre, mert így lesz tartós a bevonat. Nyílászárók és egyéb használati tárgyak egymásra záródó felületeit egy rétegben a Factor Aqua Parkettalakkal kell bevonni. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsék le a Műszaki és a Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Színezés: Érdeklődjön az egyedi színek felől értékesítőinknél!

Tárolási garanciális idő: 2 év

Csomagolás: 0,75 liter; 2,5 liter; 10 liter

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: Vízzel

Szerszámtisztítás közvetlen használat után Vízzel



Műszaki adatlap

FACTOR PERGOLA KÜLTÉRI
FAFESTÉK



A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.