



Műszaki adatlap

FACTOR AQUA IMPREGNÁLÓ ALAPOZÓ



Termék: Felhasználásra kész, vizes bázisú, oldószermentes, színtelen, bel- és kültéri impregnáló faalapozó.

Színválaszték: matt színtelen

Kiszerezés: 0.75 l, 2.5 l

Tulajdonságok: Oldószermentes, pórustömítő, tapadásjavító

Fényesség: matt

Kiadósság: 12-14 m²/liter egy rétegben

Alkalmazás: A FACTOR Aqua Impregnáló Alapozó oldószermentes termék, mely alkalmas kül- és beltéri fafelületek (faház, épületasztalos ipari termék, kerti építmények, kerítés, fűrészáru, stb.) lazúrozás előtti, pórustömítő alapozására. A készítmény beszívódik a fa felszín alatti rétegébe, így fejt ki impregnáló hatását. Az alapozás hatására a fedőlazúr tapadása megnövekszik a felületen, így azt átfestve FACTOR Aqua Akril Vastaglazúrral hosszantartó esztétikai hatás érhető el.

Minőségi jellemzők:

Külső	fehér homogén szuszpenzió
Sűrűség	1,0-1,05 g/cm ³
pH érték	7,5-8,0
Kifolyási idő 20-25 °C (Mp4)	min. 60 s
Száradási idő: 25°C-on 1.fokozat	max. 2 óra *
Száradási idő: 25°C-on 5.fokozat	max. 24 óra *
Átfesthetőség önmagával, 25°C-on	(25 °C-on): 4 óra. A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja. *
Javasolt rétegszám	1 réteg
Kiadósság	12-14 m ² /liter egy rétegben

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződések, régi bevonatokat, majd dörzspapírral csiszoljuk át és portalanítsuk le. Az esetleges gyantakiválásokat nitrohígítóval távolítsuk el. A lemosott részeken a hígító teljes száradása után szabad csak festeni. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.

Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet! Alaposan keverjük fel, majd kezdjük meg az impregnálást. Ecseteléssel, hengerrel vagy mártott technikával, 1-2 rétegben. Újabb réteg felvitele



Műszaki adatlap

FACTOR AQUA IMPREGNÁLÓ
ALAPOZÓ



előtt legalább 4 óra száradási időt kell biztosítani, valamint finom szálirányú csiszolás javasolt. A termék felhasználásra kész, hígítása nem szükséges. A festett fa nedvességtartalma maximum 20% lehet. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsé le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Felhordás: ecset, henger

Összetétel: Víz, akril-emulzió, adalékok

Színezés: 12-14 m²/liter egy rétegben

Tárolási garanciális idő: 2 év

Csomagolás: 0,75 l, 2,5 l fémdobozban

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: A termék felhasználásra kész, hígítani nem szabad. Szerszámtisztítás közvetlen használat után vízzel!

Veszélyességi besorolás: Egészségre és környezetre nem veszélyes.

EU határérték erre a termékre: A/h 30 g/l. , Ez a termék maximum 30 g/l VOC tartalmaz

Biztonsági előírások: Nem tűzveszélyes! FAGYVESZÉLYES!

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve. (év.hó.nap.)

Hulladékkezelés (EWC kódok): 80112*- festékre; (festék- és lakkhulladékok, amelyek különböznek a 80111-től)
150106*- csomagoló anyagra (egyéb, kevert csomagolási hulladékok)

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.