



Műszaki adatlap



FACTOR "2 IN 1" SZÍNEZETT
ALAPOZÓ ÉS VÉKONYLAZÚR

Termék: Felhasználásra kész, oldószeres, bel- és kültéri felhasználásra is alkalmas selyemfényű, fafelületekre való alapozó és vékonylazúr

Színválaszték: 2in1 színtelen, 2in1 dió, 2in1 paliszander, 2in1 zöld, 2in1 gesztenye, 2in1 fenyő, 2in1 oregon, 2in1 teak, 2in1 aranytölgy, 2in1 cseresznye, 2in1 mahagóni

Kiszerezés: 0.75 l, 2.5 l, 5 l, 20 l

Tulajdonságok: Impregnáló, tartós védelem, természetesen dekoratív, UV álló

Fényesség: selyemfényű

Kiadósság: 12-15 m²/liter egy rétegben

Alkalmazás: A FACTOR „2in1” vékonylazúr kül- és beltérben egyaránt használható a fafelületek alapozására, védelmére, impregnálására és díszítésére / színezésére. Használható kemény, ill. puha fafajtákból (borovi, lucfenyő) készült felületekre. Könnyen felhordható, jól terülő és kiadós lazúr. Alkalmazásával hosszú életű, időjárásálló és vízlepergető felület képezhető, mely kiemeli a fa természetes erezetét, dekoratív selyem-matt fényű bevonat hozható létre. A FACTOR „2in1” vékonylazúr első rétege mélyen beszívódik a fa rostjai közé így megerősíti, impregnálja és megszínezi a kezelt fa felületét. A színező pigmentek – részben a természetben előforduló ásványi oxidok – kiegyensúlyozott védelmet nyújtanak a nap (UVA/UVB) káros sugarai ellen. 2-3 rétegben alkalmazva tartós védelmet biztosító, az időjárás viszontagságainak ellenálló bevonatot képez, amely nem pereg le. A FACTOR 2in1 vékonylazúrt felhasználhatjuk többek között: beltérben: ajtó, bútor, lambéria, parketta, kültérben: zsalugáter, kerítés kerti faház, kerti bútor, pergola, kutyaház lazúrozására. Beltéri felületeket átlakozhatjuk FACTOR AQUA PARKETTLAKKAL, mellyel a kopásállóságát növelhetjük, illetve fényes felületet adhatunk a fának. A FACTOR VASTAGLAZÚR felhordása előtt, használata mindenképp javasolt, mert ezzel elősegíti a vastaglazúr tapadását és az így kapott bevonat minősége megfelel korunk legmagasabb elvárásainak.

Minőségi jellemzők:

Külső	színes homogén szuszpenziók
Sűrűség	0,8-0,88 g/cm ³
Kifolyási idő 20-25 °C (Mp4)	min. 25 s
Száradási idő: 25°C-on 1.fokozat	max. 2 óra *
Száradási idő: 25°C-on 5.fokozat	max. 24 óra *
Átfesthetőség önmagával, 25°C-on	(25 °C-on): 6 óra. A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja. *
Javasolt rétegszám	2 réteg



Műszaki adatlap

FACTOR "2 IN 1" SZÍNEZETT
ALAPOZÓ ÉS VÉKONYLAZÚR



Kiadósság

12-15 m²/liter egy rétegben

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződések, régi bevonatokat, majd dörzspapírral csiszoljuk át és portalanítsuk le! A festési munkálatok előtt javasoljuk, hogy végezzen próbafestést!

Felhasználás: A FACTOR „2in1” vékonylazúr felhasználásánál kérjük, tartsa be a festéssel kapcsolatos ismereteket, hogy az Ön által kezelt felület tökéletes minőségű legyen. A munkálatokat csak 5–30 °C között végezze! A terméket felhasználás előtt alaposan keverje fel! A színek árnyalatban eltérhetnek a színekártya színeitől, amit befolyásol az Ön által kezelt fa alapszíne, szívóképessége és a festékek rétegszáma. A termék felhasználásának megkezdése előtt tájékozódjon a www.festekbazis.hu oldalon! A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük, töltsen le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Felhordás: ecset, henger

Összetétel: Alkydgyanta, oldószer, fényálló pigmentek

Színezés: A színek egymással keverhetők.

Tárolási garanciális idő: 3 év

Csomagolás: 0,75 l, 2,5 l, 5 l és 20 literes fémdobozban

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: A termék felhasználásra kész, hígítani nem szabad!

Szerszámtisztítás közvetlen használat után Lakkbenzinnel

EU határérték erre a termékre: A/f 700 g/l, Ez a termék maximum 700g/l VOC tartalmaz.

Veszélyesanyag tartalom: Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt, nehéz <60%
Nafta (ásványolaj), könnyű, aromás <5%
Xilol izomerek keveréke <4%

Biztonsági előírások: H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H315 Bőrirritáló hatású.

EUH 066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.



Műszaki adatlap



FACTOR "2 IN 1" SZÍNEZETT
ALAPOZÓ ÉS VÉKONYLAZÚR

P309+P311 Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A hatályos törvénynek megfelelően: veszélyes hulladék.

Veszélyt jelző piktogrammok:



Figyelmeztetés: Veszély!

Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve. (év.hó.nap.)

Hulladékkezelés (EWC kódok): 80111*- festékre; (szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festékés lakkhulladékok)

150110*- csomagoló anyagra (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék)

A szállításra vonatkozó információk:

Veszélyességi osztályok	ADR
14.1. UN- szám	1263
14.2. Szállítás megnevezés	Festék
14.3. Szállítási veszélyességi osztály	3
14.4. Csomagolási csoport	III

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.