



Műszaki adatlap



FACTOR VASTAGLAZÚR

Termék: Felhasználásra kész, oldószeres, kül- és beltéri lazúr

Színválaszték: Vastaglazúr színtelen, Vastaglazúr fenyő, Vastaglazúr oregon, Vastaglazúr teak, Vastaglazúr dió, Vastaglazúr paliszander, Vastaglazúr zöld, Vastaglazúr gesztenye, Vastaglazúr aranytölgy, Vastaglazúr cseresznye, Vastaglazúr mahagóni

Kiszerelés: 0.75 l, 2.5 l, 5 l, 20 l

Tulajdonságok: UV álló, polyuretán, tartós, hidrofób, természetesen dekoratív

Kiadósság: 10-11 m²/liter egy rétegben

Alkalmazás: A FACTOR Vastaglazúr kül- és beltérben egyaránt használható a fafelületek védelmére, lazúrozására és díszítésére / színezésére. Könnyen felhordható, jól terülő és kiadós termék. Használható puhafafajtákból (borovi, lucfenyő) készült felületekre. Alkalmazásával hosszú életű, időjárásálló és vízlepergető felület képezhető, mely kiemeli a fa természetes érzetét, dekoratív selyemfényű bevonat hozható létre. A színező pigmentek – részben a természetben előforduló ásványi oxidok – kiegyensúlyozott védelmet nyújtanak a nap (UVA/UVB) káros sugarai ellen. 2-3 rétegben alkalmazva tartós védelmet biztosító, az időjárás viszontagságainak ellenálló bevonatot képez. A FACTOR Vastaglazúr felhordása előtt mindenképp javasolt FACTOR „2 in 1” vékonylazúr használata impregnálószerként, amely elősegíti a vastaglazúr tapadását, és az így kapott bevonat minősége megfelel korunk legmagasabb elvárásainak. A FACTOR vastaglazúrt felhasználhatjuk többek között: beltérben: ajtó, bútor, lambéria, parketta, kültérben: nyílászáró, deszka, kerítés, zsalugáter, kerti faház, kerti bútor, pergola lazúrozására.

Minőségi jellemzők:

Külső	színes homogén szuszpenziók
Sűrűség	0,90-1,0 g/cm ³
Kifolyási idő 20-25 °C (Mp4)	min. 100 s.
Száradási idő: 25°C-on 1.fokozat	max. 6 óra *
Száradási idő: 25°C-on 5.fokozat	max. 24 óra *
Átfesthetőség önmagával, 25°C-on	(25 °C-on): 6 óra. A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja. *
Javasolt rétegszám	2 réteg
Bevonat külseje	egyenletesen színes
Kiadósság	10-11 m ² /liter egy rétegben

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.



Műszaki adatlap

FACTOR VASTAGLAZÚR



Előkészítés: A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződéseket, régi bevonatokat, majd dörzspapírral csiszoljuk át és portalanítsuk le! A festési munkálatok előtt javasoljuk, hogy végezzen próbafestést!

Felhasználás: A FACTOR Vastaglazúr felhasználásánál kérjük, tartsa be a festéssel kapcsolatos ismereteket, hogy az Ön által kezelt felület tökéletes minőségű legyen. A munkálatokat csak 5–30 °C között végezze! A terméket felhasználás előtt alaposan keverje fel! A színek árnyalatban eltérhetnek a színekártya színeitől, amit befolyásol az Ön által kezelt fa alapszíne, szívóképessége és a festékek rétegszáma. A termék felhasználásának megkezdése előtt tájékozódjon a www.festekbazis.hu oldalon! A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük, töltsen le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Összetétel: Alkydgyanta, uretanizált alkydgyanta, oldószer, fényálló pigmentek

Színezés: A színek egymással keverhetők.

Tárolási garanciális idő: 4 év

Csomagolás: 0,75 l, 2,5 l, 5 l és 20 literes fémdobozban

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: A termék felhasználásra kész, hígítani nem szabad!

Szerszámtisztítás közvetlen használat után Lakbenzinnel

EU határérték erre a termékre: A/e 400 g/l., Ez a termék maximum 400g/l VOC tartalmaz.

Veszélyesanyag tartalom: Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt, nehéz <25%
Nafta (ásványolaj), könnyű, aromás <10%
Xilol izomerek keveréke <5%

Biztonsági előírások: H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H315 Bőrirritáló hatású.

EUH 066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

EUH 208 (Bután-2-on oxim)-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P309+P311 Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A hatályos törvénynek megfelelően: veszélyes hulladék.

Veszélyt jelző piktogramok:



Műszaki adatlap

FACTOR VASTAGLAZÚR



Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve. (év.hó.nap)

Hulladékkezelés (EWC kódok): 80111*- festékre; (szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festékes lakkhulladékok)

150110*- csomagoló anyagra (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék)

A szállításra vonatkozó információk:

Veszélyességi osztályok	ADR
14.1. UN- szám	1263
14.2. Szállítás megnevezés	Festék
14.3. Szállítási veszélyességi osztály	3
14.4. Csomagolási csoport	III

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.