



# Műszaki adatlap

FACTOR AQUA PARKETTALAKK



**Termék:** Felhasználásra kész, vizes bázisú, színtelen selyem- és magasfényű beltéri parkettalakk

**Színválaszték:** magasfényű színtelen, selyemfényű színtelen, matt színtelen

**Kiszerezés:** 0.25 l, 0.75 l, 2.5 l, 20 l

**Tulajdonságok:** Gyorsan szárad, színezhető, oldószeres felületekre és ásványi felületekre is.

**Kiadósság:** 10-12 m<sup>2</sup>/liter egy rétegben

**Alkalmazás:** A FACTOR Aqua Parkettalakk polyuretán és akrilgyanta bázisú, beltéri felhasználásra ajánlott lakk. Oldószer- és formaldehidmentes, szagtalan, vízzel hígítható. Egykomponensű, könnyen felhordható, gyorsan szárad, ezért a lakkozott felület hamar igénybe vehető. Parketta és egyéb beltéri, fából készült felületek bútor, tornaszerek, lambéria, gerenda lakkozására alkalmas. Előzőleg már lakkozott, festett felületeket is átvonhatunk vele (oldószereseket is), valamint a VALMOR Flexibilis és Csúszásmentes padlófestékeinket is lakkozhatjuk. Ásványi felületek (tégla, kő, vakolat, beton, cserép) valamint tapéta, egyéb papír, gipszkarton lakkjellegű bevonására is alkalmazható. Csúszásmentes gresslap takaríthatóvá tehető használatával.

## Minőségi jellemzők:

Külső	fehér homogén szuszpenzió
Sűrűség	1,0-1,05 g/cm <sup>3</sup>
pH érték	8,0
Kifolyási idő 20-25 °C (Mp4)	min. 60 s.
Száradási idő: 25°C-on 1.fokozat	max. 2 óra *
Száradási idő: 25°C-on 5.fokozat	max. 24 óra *
Átfesthetőség önmagával, 25°C-on	(25 °C-on): 4 óra. A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja. *
Javasolt rétegszám	2-3 réteg
Bevonat külseje	egyenletesen áttetsző
Kiadósság	10-12 m <sup>2</sup> /liter egy rétegben

\* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

**Előkészítés:** A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződések, régi bevonatokat, majd dörzspapírral csiszoljuk át és portalanítsuk le! Az esetleges gyantakiválásokat nitrohígítóval távolítsuk el! A lemosott részeken a hígító teljes száradása után szabad csak festeni. FACTOR „2 in 1” Vékonylazúrral színezhetjük a lakkozás előtt a fa felületét. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a



# Műszaki adatlap

FACTOR AQUA PARKETTALAKK



próbafestés elvégzése.

**Felhasználás:** A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet! Alaposan keverjük fel a terméket, majd kezdjük meg a festést a fa szálirányával megegyező irányban! Használjunk speciális lakkozó ecsetet, hengert vagy megfelelő szóróberendezést! Alapozó réteggént használhatjuk a termék 25%-ban vízzel hígított elegyét. Az első réteg esetén 5%-os hígítás javasolt. A rétegek közt finom csiszolás ajánlott. A nagy terheléseknek kitett felületeknél 3 réteg felhordása célszerű. A lakkrétegek felvitele között legalább 4 óra száradási időt biztosítsunk! A festett fa nedvességtartalma maximum 20% lehet. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsé le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a [www.festekbazis.hu](http://www.festekbazis.hu) oldalról!

**Összetétel:** Vízbázisú emulzió, víz, adalékanyagok

**Színezés:** Pasztellszínekre, gépi és kézi vízbázisú pasztákkal max. 3-5% pasztamennyiséggel

**Tárolási garanciális idő:** 2 év

**Csomagolás:** 0,75 l, 2,5, 20 literes fémdobozban

**Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után:** vízzel

**Veszélyességi besorolás:** Egészségre és környezetre nem veszélyes.

**EU határérték erre a termékre:** A/i 140 g/l., Ez a termék maximum 140g/l VOC tartalmaz.

**Biztonsági előírások:** Nem tűzveszélyes!  
FAGYVESZÉLYES!

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:** P102 Gyermekektől elzárva tartandó.  
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

**Gyártási idő:** Csomagoláson feltüntetve. (év.hó.nap.)

**Hulladékkezelés (EWC kódok):** 80112\*- festékre; (festék- és lakkhulladékok, amelyek különböznek a 80111-től)

150106\*- csomagoló anyagra (egyéb, kevert csomagolási hulladékok)

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját



# Műszaki adatlap

FACTOR AQUA PARKETTALAKK



felelősségre történő ellenőrzése alól.