



Műszaki adatlap

FACTOR PARKET TALAKK



Termék: Felhasználásra kész, oldószeres, beltéri selyem- és magasfényű parkettalakk

Színválaszték: selyemfényű színtelen, magasfényű színtelen

Kiszerelés: 0.75 l, 2.5 l, 5 l

Tulajdonságok: Kemény, kopásálló, egy komponensű, bútorokra is.

Fényesség: selyemfényű, magasfényű

Kiadósság: 10-12 m²/liter egy rétegben

Alkalmazás: A FACTOR Parkettalakk elsősorban parketta, de egyéb kemény fafelületek, bútor, íróasztal, iskolabútor, tornaszerek lakkozására szolgál. Ecseteléssel és szórással egyaránt felhordható. A lakkozott felület rendkívül kopásálló, kemény és csillogó. Egykomponensű, ellenálló termék, ami a felhasználás szempontjából, kiemelkedő előnyt jelent.

Minőségi jellemzők:

Külső	áttetsző homogén szuszpenzió
Sűrűség	0,95-1,0 g/cm ³
Kifolyási idő 20-25 °C (Mp4)	min. 80 s.
Száradási idő: 25°C-on 1.fokozat	max. 2 óra *
Száradási idő: 25°C-on 5.fokozat	max. 24 óra *
Átfesthetőség önmagával, 25°C-on	(25 °C-on): 12 óra. A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja. *
Javasolt rétegszám	2-3 réteg
Bevonat külseje	egyenletesen áttetsző
Kiadósság	10-12 m ² /liter egy rétegben

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződések, régi bevonatokat, majd dörzspapírral csiszoljuk át és portalanítsuk le. Az esetleges gyantakiválásokat nitrohígítóval távolítsuk el. A lemosott részeken a hígító teljes száradása után szabad csak festeni. FACTOR „2 in 1” Vékonylazúrral színezhethetjük a lakkozás előtt a fa felületét. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.

Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet! Alaposan keverjük fel a terméket, majd kezdjük meg a festést a fa szálirányával megegyező irányba. Használjunk speciális lakkozó ecsetet, hengert vagy



Műszaki adatlap

FACTOR PARKET TALAKK



megfelelő szóró berendezést. Az első réteg esetén 5%-os hígítás javasolt. A nagy terheléseknek kitett felületeknél 3 réteg felhordása célszerű. A lakkrétegek felvitele között legalább 12 óra száradási időt biztosítsunk. A festett fa nedvességtartalma maximum 20% lehet. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsse le a Műszaki és a Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Összetétel: Módosított alkydgyanta, oldószer

Színezés: FACTOR „2 in 1” Vékonylazúrral színezhethetjük a lakkozás előtt a fa felületét.

Tárolási garanciális idő: 3 év

Csomagolás: 0,75 l, 2,5 l, 5 l és 20 literes fémdobozban

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: lakkbenzin

Szerszámtisztítás közvetlen használat után lakkbenzin

EU határérték erre a termékre: A/i 500 g/l (2010), Ez a termék maximum 500g/l VOC tartalmaz.

Veszélyesanyag tartalom: Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt, nehéz <50%

Biztonsági előírások: H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

EUH 208 Bután-2-on oxidot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH 068 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

EUH H315 Bőrirritáló hatású.

EUH 066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P309+P311 Expozíció vagy rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz!

P501 A tartalom/edény /elhelyezése hulladékként: Hatályos törvénynek megfelelően. Veszélyes hulladék.

Veszélyt jelző piktogrammok:





Műszaki adatlap

FACTOR PARKET TALAKK



Figyelmeztetés: Figyelem!

Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve (év.hó.nap.)

Hulladékkezelés (EWC kódok): 80111*- festékre; (szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festékes lakkhulladékok)

150110*- csomagoló anyagra (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék)

A szállításra vonatkozó információk:

Veszélyességi osztályok	ADR
14.1. UN- szám	1263
14.2. Szállítás megnevezés	Festék
14.3. Szállítási veszélyességi osztály	3
14.4. Csomagolási csoport	III

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.