

Műszaki adatlap

VALMOR HÍDKÉPZŐ ALAPOZÓ



Színválaszték: fehér

Kiszerezés: 0.25 l, 0.75 l, 2.5 l

Fényesség: matt

Kiadósság: 8-10 m²/liter/réteg felületminőségtől függően

Alkalmazás: Valmor Hídképző Alapozó felhasználható kül- és beltérben, szinte bármilyen nedvszívó és nem nedvszívó felület alapozó festésére. Az alapozás célja, hogy a korlátozott tapadókészségű felületek, alapozás után könnyen festhetővé váljanak. (pl, csempe, üveg, műanyag, mázaskerámia, alumínium, horgany, inox acél, laminált bútorlap, MDF, valamint már festett, lakkozott felületek) Az alapozó könnyen kezelhető, jól terülő, vizesbázisú, bevonóanyag.

A kiválasztott felületre 1-2 rétegben felhordva, a száradási idő leteltével közvetlen átfesthetjük akár csiszolás nélkül is. Az alapozott felületet kültérben mindenképpen, fedőfestékekkel át kell festeni. A bevonatrendszer tartósságát a fedőfesték minősége határozza meg az alapozó azt nem befolyásolja. Fedőfestékként használhatunk vizes és lakkbenzin/szintetikus hígítású oldószeres festékeket egyaránt. A Festék Bázis Zrt. minden ilyen terméke megfelelő az alapozott felület átfestésére. A Valmor Hídképző Alapozó megszínezve beltéren használható önmagában is matt fedőfestékként minimum két rétegben.

Teljes száradás után nedves dörzsálló felületet biztosít, Factor Aqua Parkettlakkal átvonva pedig tovább növelhető a tisztántarthatósága. Járófelületeken is alkalmazható viszont itt mindenképpen javasolt az átfestés, vagy lakkozás.

Minőségi jellemzők:

Átfesthetőség önmagával, 25°C-on	(25 °C-on): 3 óra, a száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja. *
Javasolt rétegszám	1-2 réteg
Kiadósság	8-10 m ² /liter/réteg felületminőségtől függően

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: Az aljzat legyen tiszta, száraz, megfelelően szilárd, olajtól, zsírtól és laza részektől mentes. FIGYELEM! Szennyezett, enyves, bitumenes felületekre ne használjuk, próbafestés után mechanikai vizsgálat javasolt, mielőtt felhordjuk a fedőfestéket. A nem nedvszívó felületeket háztartási tisztító szerekkel mossuk le, öblítsük le, majd töröljük szárazra. Felületet alapozás előtt érdesíteni ajánlott, napi használatban lévő felületek esetén, erősen javasolt. Kérdés esetén kérem keresse <https://festekbazis.hu/rolunk/területi-kepviseloink/> -et.

Műszaki adatlap

VALMOR HÍDKÉPZŐ ALAPOZÓ



Felhasználás: A felhordást csak +5°C – +30°C felületi hőmérséklet közt végezzük! Ne dolgozzunk esőben, vagy tűző nyári napsütésben! Ne használjuk felszivárgó nedvességnek kitett aljzatokra és folyamatosan vízbe merülő felületekre. A nem nedvszívó felületek esetén a Valmor Hídképző alapozót ne hígítsuk. Az erősen nedvszívó, cementtartalmú alapfelületeknél 2 réteg alapozó felhordása szükséges. Az első réteg esetében 1:1 arányban vízzel hígított Valmor Hídképző alapozóval tömítsük a felületet, majd második réteggént hígítatlanul felhordva alakítsuk ki a kívánt tapadóhidat. A felhordást végezhetjük ecsettel vagy hengerrel. Használat előtt alaposan keverjük fel, majd egy vagy két rétegben hordjuk fel. A réteg felvitele után hagyjuk átszáradni, a további műveletek ezután végezhetőek. Minden esetben végezzünk próbafestést. A munkaeszközöket használat után vízzel tisztítsuk ki. Kérjük töltse le és olvassa át a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu honlapról.

Összetétel: kötőanyag, víz, töltőanyagok, adalékok

Színezés: Kézi és gépi színezőpasztával maximum 5% erejéig

Tárolási garanciális idő: 5-25 °C –on tárolva, bontatlan csomagolásban 3 év

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: Vízzel

EU határérték erre a termékre: EU határérték erre a termékre A/i 140 g/l. Ez a termék maximum 140 g/l VOC-t tartalmaz.

Biztonsági előírások: EUH 208 Tartalmaz 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke-t. Allergiás reakciót válthat ki.

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyerekektől távol tartandó.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.

P362+364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékkén: hatályos rendeletnek megfelelően.

Nem tűzveszélyes! FAGYVESZÉLYES!

Gyártási idő: A csomagoláson feltüntetve

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.