



Műszaki adatlap

FACTOR CSÓNAKLAKK



Színválaszték: magasfényű színtelen

Kiszerezés: 0.75 l, 2.5 l

Fényesség: magasfényű

Kiadósság: 12-14 m²/liter egy rétegben

Alkalmazás: A FACTOR Csónaklakk kül- és beltérben egyaránt felhasználható oldószer bázisú különleges Alkid – Poliuretán gyanták keveréke. UV szűrőket, víztaszító viaszokat és speciális adalékanyagokat tartalmaz, így növeli a fa nedvességgel szembeni ellenállóságát és időjárásállóságát. Kültérben alkalmas édesvíznek kitett csónakok védelmére, valamint kemény és nemes fából készült kerti bútorok, teraszok, épületrészek lakkozására. Beltérben puha és keményfából készült fürdőszoba bútorok nedvesség elleni védelmére használjuk. Ne használja olyan felületeken, amelyek közvetlen érintkezésbe kerülnek élelmiszerekkel, takarmányokkal, ivóvízzel.

Ajánlás: Minden évben átkenem vele a csónakom!

Minőségi jellemzők:

Átfesthetőség önmagával, 25°C-on	Alapozóréteg 5 óra, rétegek közötti várakozási idő 8 óra. A száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja. *
Javasolt rétegszám	1-3 réteg
Kiadósság	12-14 m ² /liter egy rétegben
Terhelhetőség	Víz terhelésnek kitett felület esetén 3 nap elteltével.

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződések, régi bevonatokat, majd dörzspapírral csiszoljuk át és portalanítsuk le! Az esetleges gyantakiválásokat és bitumen maradványokat nitro hígítóval távolítsuk el! A lemosott részeken a hígító teljes száradása után szabad csak festeni. A festett fa nedvességtartalma maximum 10% lehet. A lakkozási munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.

Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet! Távolítsuk el a lakk felületéről az esetleges bőrréteget, majd alaposan keverjük fel a terméket. Használjunk speciális lakkozó ecsetet, hengert vagy megfelelő szóróberendezést! Alapozó réteggént használjuk a FACTOR Csónaklakk 3:1 arányban lakkbenzin hígítóval készült elegyét. 5 óra elteltével 180-as finom csiszolás után kezdjük meg a felület lakkozását. Beltérben 1-2 lakkréteg, Kültérben 2-3 réteg felvitele javasolt 8 órás időközönként. Az optimális felhordási konzisztencia eléréséhez



Műszaki adatlap

FACTOR CSÓNAKLAKK



használhatunk kb. 5% mértékben hígítót. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsé le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Terhelhetőség: Víz terhelésnek kitett felület esetén 3 nap elteltével.

Összetétel: Uretanizált alkydgyanta, oldószerek, adalékok

Tárolási garanciális idő: 3 év

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: Lakkbenzin

Szerszámtisztítás közvetlen használat után Lakkbenzin

Tűzveszélyességi osztálya UN 1263 Festék 3, III

Veszélyt jelző piktogrammok:



A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.