

Műszaki adatlap

VALMOR AIR FLOW Sóglett



Színválaszték: fehér

Kiszerezés: 8.5 kg

Fényesség: matt

Kiadósság: 1 mm rétegvastagsághoz 1,4-1,5 Kg/m²

Alkalmazás: VALMOR AIR FLOW Sóglett, egy törtfehér színű porkeverék. Vízzel keverve egy magas konyhasó tartalmú, beltéri, rusztikus hatású felületképző anyag. Felhordható beltéri helyiségekben mész-, vagy cementkötésű ásványi vakolatokra. A gipszkarton, gipszes glett és egyéb felületek nem alkalmasak. Ezeket a felületeket kizárólag behálózott EPS ragasztóval tesszük alkalmassá az anyag felhordására. Tetszőleges színek is kialakíthatók lúgálló porpigmentek keverékével. (vasoxid pigmentek, krómoxid zöld, kobaltkék stb.) Legfeljebb 1 %-ban anyagában színezhető. A VALMOR AIR FLOW Sóglett bevonására nem alkalmasak a filmképző anyagot tartalmazó diszperziós festékek, lakkok.

Minőségi jellemzők:

Teljes száradási idő	1mm 1 nap, 6mm kb. 6 nap, a levegő és a páratartalom függvényében
Javasolt rétegvastagság	3-6mm
Kiadósság	1 mm rétegvastagsághoz 1,4-1,5 Kg/m ²
Hatóidő	Feldolgozhatóság: 2 óra

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: A VALMOR AIR FLOW Sóglett felhordása előtt a felületet portalanítani, a felület porozitásának függvényében 1 – 3 dl/m² csapvízzel nedvesíteni kell. A sóglett megtámadja a fémeket, ezeket takarással védeni kell. A VALMOR AIR FLOW Sóglett nem alkalmas filmképző anyagokkal bevont felületekre, (diszperziós, latex festékek, lakkok,) ezeket az anyagokat le kell csiszolni.

Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C feletti hőmérsékleten kezdjük meg. 8,5kg sóglettet kb. 1,4 liter vízzel alacsony fordulátú keverővel homogén csomómentes masszává kell keverni. 5 perc pihentetést követő, ismételt átkeverés után használatra kész. A felhasználási konzisztencia további kis mennyiségű víz adagolásával módosítható. A minimum 3mm rétegvastagság eléréséhez használjunk saválló glettvasat és spaklit. A vízzel bekevert sóglettet fel kell használni. A szerszámokat és a glettes vödröt, használat után vízzel el lehet mosni. Kérjük, töltsse le és olvassa el a termék műszaki és biztonsági adatlapját a www.festekbazis.hu Internet oldalról!

Színezés: Lúgálló porpigmentekkel 1% erejéig

Műszaki adatlap

VALMOR AIR FLOW Sóglett



Tárolási garanciális idő: 2 év

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.