



Műszaki adatlap

Immunetec by VALMOR Beltéri
Falfesték



Színválaszték: fehér

Kiszerezés: 5 l, 15 l

Fényesség: matt

Kiadósság: 4-4,5 m² /liter két rétegben, glettel minőségű felület esetén

Alkalmazás: Az Immunetec by VALMOR Antimikrobiális Penészgátló Beltéri Falfesték újonnan kifejlesztett, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő speciális receptúrával rendelkező festék. A falfesték vízpára- és légáteresztő tulajdonsága révén megfelel a jelenkor technikai követelményeinek. Használható gipszes és cementes vakolatok, glettel felületek, fűrészporos és struktúra tapéták, valamint diszperziós alapú korábbi festések átvonására.

Antimikrobiális hatás: A kezelt felületen gátolt a mikroorganizmusok (baktérium, gomba) szaporodása, illetve vírus (H1N1, Norovírus) inaktiváló hatással rendelkezik a festék. Az Immunetec festékek az antimikrobiális hatásukat a kivitelezések után folyamatosan kifejtik.

Minőségi jellemzők:

Átfesthetőség önmagával, 25°C-on	Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 4 óra. A száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja. *
Kiadósság	4-4,5 m ² /liter két rétegben, glettel minőségű felület esetén

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros és egyéb szennyeződések tisztítsuk le, a foltos felületet izoláljuk Valmor Időjárásálló- és Szigetelőfestékkel. A felülethibás falakat megfelelő glettel simítsuk le, majd csiszoljuk át. A tapadás növelése és az egyenletesen nedvszívó felület kialakítása érdekében VALMOR Univerzális Mélyalapozóval kezeljük a falfelületet a festés megkezdése előtt. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.

Felhasználás: A festést csak +10 °C felett végezzük. A felhordást végezhetjük ecsettel, hengerrel és szórással. Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel, hígításképpen maximum 10%-ban vizet adhatunk hozzá. Az első réteg felvitele után hagyjuk azt átszáradni, majd a fedőfestést max. 5% víz hozzáadásával végezzük. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsen le és olvassa el a Műszaki és a Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról

Összetétel: emulzió, pigmentek, töltőanyagok, adalékok, ezüst-klorid



Műszaki adatlap

Immunetec by VALMOR Beltéri
Falfesték



Színezés: Pasztellszínekre, gépi és kézi pasztákkal max. 3% pasztamennyiséggel

Tárolási garanciális idő: 5-25 °C -on tárolva, bontatlan csomagolásban 2 évig

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.