



# Műszaki adatlap

Immunetec by Valmor Prémium  
Beltéri Falfesték



**Színválaszték:** fehér

**Kiszerezés:** 5 l, 15 l

**Kiadósság:** 5 m<sup>2</sup> /liter két rétegben, glettelt minőségű felület esetén

**Alkalmazás:** Az Immunetec by VALMOR Antimikrobiális Penészgátló Beltéri Falfesték újonnan kifejlesztett, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő speciális receptúrával rendelkező festék. A falfesték vízpára- és légáteresztő tulajdonsága révén megfelel a jelenkor technikai követelményeinek. Kiválóan alkalmas téglafal, természetes kő, beton, gipszes és cementes vakolatok, glettelt felületek, fűrészporos és struktúra tapéták, valamint diszperziós alapú korábbi festések átvonására. Nagy igénybevételnek kitett helységek festésére is ajánlott (óvoda, iskola stb.) Tisztítható, nedves dörzsálló bevonatot képez, ezért kifejezetten javasoljuk fürdőszobák, konyhák, előszobák festésére.

**Antimikrobiális hatás:** A kezelt felületen gátolt a mikroorganizmusok (baktérium, gomba) szaporodása, illetve vírus (H1N1, Norovírus) inaktiváló hatással rendelkezik a festék. Az Immunetec festékek az antimikrobiális hatásukat a kivitelezések után folyamatosan kifejtik.

## Minőségi jellemzők:

Átfesthetőség önmagával, 25°C-on	Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 4 óra. A száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja. *
Javasolt rétegszám	2 réteg
Kiadósság	5 m <sup>2</sup> /liter két rétegben, glettelt minőségű felület esetén

\* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

**Előkészítés:** A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros és egyéb szennyeződések tisztítsuk le, a foltos felületet izoláljuk 7016 Pergola fehér festékkel. A felülethibás falakat megfelelő glettel simítsuk le, majd csiszoljuk át. A tapadás növelése és az egyenletesen nedvszívó felület kialakítása érdekében VALMOR Univerzális Mélyalapozóval kezeljük a falfelületet a festés megkezdése előtt. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.

**Felhasználás:** A festést csak +10 °C felett végezzük. A felhordást végezhetjük ecsettel, hengerrel és szórással. Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel, hígításképpen maximum 10%-ban vizet adhatunk hozzá. Az első réteg felvitele után hagyjuk azt átszáradni, majd a fedőfestést max. 5% víz hozzáadásával végezzük. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltse



## Műszaki adatlap

Immunetec by Valmor Prémium  
Beltéri Falfesték



le és olvassa el a Műszaki és a Biztonsági adatlapokat a [www.festekbazis.hu](http://www.festekbazis.hu) oldalról

**Összetétel:** emulzió, pigmentek, töltőanyagok, adalékok, ezüst-klorid

**Színezés:** Pasztellszínekre, gépi és kézi pasztákkal max. 3-5% pasztamennyiséggel

**Tárolási garanciális idő:** 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban 2 évig

**Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után:** vízzel

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.