

Műszaki adatlap

7016 Fehér Kültéri Falfesték



Színválaszték: fehér

Kiszerezés: 1 l, 2.5 l

Fényesség: matt

Kiadósság: 5-6m²/liter 2 rétegben, glettelt minőségű felület esetén

Alkalmazás: A 7016 Fehér Kültéri Falfesték egy akril kötőanyagú festék, mely megtartja a meglévő homlokzati struktúrát. Kiváló fedőképességgel rendelkező, matt fényességű, gomba és alga elleni adalékszerrel ellátott homlokzatfesték. Magas kötőanyagtartalmának és finom szemcseméretének köszönhetően repedezésre nem hajlamos, kemény, súrolható bevonatot képez, nedves dörzsállósága I. osztályú. Elsődlegesen szigetelt homlokzatok és lábazatok védelmére és dekorációjára javasoljuk.

Felhasználható továbbá nedvszívó felületekre is: téglá, természetes kő, beton, OSB, műkő, eternit, EPS, XPS, cementes ragasztók és alapvakolattal ellátott felületek. A festék megtapad az előzetesen már festett diszperziós, meszes, szilikát felületeken. Kültéri alkalmazásán túl használható még beltéri, nagyobb igénybevételnek kitett felületek festésére. Nem szigetelt homlokzatok és lábazatok védelmére javasoljuk a magas páraáteresztő képességgel rendelkező VALMOR AIR FLOW Lábazat- és Homlokzatfestéket.

Minőségi jellemzők:

Átfesthetőség önmagával, 25°C-on	4 óra (25 °C-on): 4 óra. A száradási időt a levegő, illetve a fal magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja. *
Javasolt rétegszám	2 réteg
Kiadósság	5-6m ² /liter 2 rétegben, glettelt minőségű felület esetén

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: A felületről a laza, pergő részeket távolítsuk el, az olajos, zsíros és egyéb szennyeződések tisztítsuk le. A felülethibás falakat glettelőanyaggal simítsuk le, majd csiszoljuk át. A tapadás növelése és az egyenletesen nedvszívó felület kialakítása érdekében VALMOR Univerzális Mélyalapozóval kezeljük a falfelületet. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése. Strukturált felület esetén egy megfelelő nagyságú tesztfelületen történő méréssel határozzuk meg az anyagszükségletet.

Felhasználás: A festést csak +10 °C felett végezzük. Ne dolgozzunk esőben vagy tűző nyári napsütésben! A felhordást végezhetjük ecsettel, hengerrel és szórással. Használat

Műszaki adatlap

7016 Fehér Kültéri Falfesték



előtt a festéket alaposan keverjük fel, majd hengerezés esetén hígítsuk meg 10% víz hozzáadásával. Az első réteg felvitele után hagyjuk azt átszáradni, majd a fedőfestést max. 5% víz hozzáadásával végezzük.

A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsse le a Műszaki és a Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Felhordás: ecset, henger, szórható

Összetétel: emulzió, pigmentek, töltőanyagok, adalékok

Színezés: Pasztellszínekre, gépi és kézi pasztákkal max. 5% pasztamennyiséggel

Tárolási garanciális idő: 5-25 °C -on tárolva, bontatlan csomagolásban: 2 év

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

Szerszámtisztítás közvetlen használat után vízzel

EU határérték erre a termékre: EU határérték erre a termékre: A/c 40 g/l., Ez a termék maximum 40 g/l VOC tartalmaz.

Biztonsági előírások: EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ont, oktilinont és 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. Nem tűzveszélyes. Fagyveszélyes

Gyártási idő: A csomagoláson feltüntetve

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.